东莞市兴睿新材料科技有限公司

产品技术说明书（TDS）

---

368 蜡粉

物理参数

外观	白色粉末
熔点（℃）	320
密度（g/cm^3）	0.95
针入度（$10^{-1}mm$）	＜1.0
平均粒径 D50（μm）	4
酸值（mgKOH/g）	0

产品特性

368 是一种微粉化高密度聚四氟乙烯蜡，高耐磨，高爽滑，耐 RCA 纸带。

产品用途与使用方法

典型应用：塑胶漆和塑料油墨。

使用方法：本品为自由流动微粉，易于分散，可以通过高速搅拌的方式直接分散于溶剂型涂料和油墨中。

添加量：建议为配方总重量的 2%。由于不同配方和工艺条件，建议用户在使用前通过实验以确定最佳的添加量。

包装与储存

- 环保纸包装内衬 PE 袋；净重 20 公斤/袋
- 置于通风干燥处保存

崔德广：13560869428

本说明书中的信息及资料只作为给用户的技术指南，可供客户参考，但不能提供保证。
上述数据只包括产品的典型技术数据，详细的技术数据可向本公司客户服务部索取。