东莞市兴睿新材料科技有限公司
崔德广13560869428

HX300

用于热熔压敏胶，提高胶水的耐热性，提升内聚强度。

产品信息

化学组成
聚乙烯蜡

典型物化数据
此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。
熔　　点：　　95℃
供应形态：　　白色粉末

储存和运输
储存在阴凉、干燥、通风处。

应用领域

热熔压敏胶

特性和优点
该蜡粉可提高热熔压敏胶的耐老化性和内聚力，改善胶水的表面粘性，亦能低成本的提升胶水的润湿性。

建议用量
0.3-0.8%蜡粉基于总配方，由于不同配方和工艺条件，建议在使用前通过实验以确定最佳的添加量。

加入方法及加工指导
该产品建议在基料预混合时加入。

本资料是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留因科技发展或深入研发而作出更改的权利。