SEBS 9526D

一、简介：

9526D 是氢化的 SBS 嵌段共聚物，主要结构为苯乙烯-乙烯/丁烯—苯乙烯的嵌段共聚物，主要为线性的三嵌段共聚物，含有高的苯乙烯含量，非常高的二嵌段含量，非常高的熔指，低溶液粘度，适中的硬度。

二、特点：

9526D 含有高的苯乙烯含量，非常高的二嵌段含量。在胶黏剂配方里面能做到高内聚力，高强度、耐高温与超高流动性的独特平衡，适合超高速加工与极致薄涂的突破，非常适合要求初粘力、剥离力和保持力三力平衡的热熔型和溶剂型 SEBS 胶黏剂的使用。

三、应用：

1、热熔压敏胶
2、橡胶改性
3、溶剂型压敏胶

四、参数：

聚合物性能	试验方法	单位	数值
外观	目测	—	密实颗粒
苯乙烯含量	ASTM D5775	wt%	30
二嵌段含量	LCY-4225	wt%	70
熔融流动指数（230℃，5KG）	ASTM D1238	g/10 min	＞100
甲苯溶液粘度（25%，25℃）	ASTM D2196	cp	200
挥发份	ASTM D5668	%	≤0.5
灰分	ASTM D5667	%	≤0.5
比重	—	—	0.91
硬度	ASTM D2240	Shore A	63
抗拉强度	ASTM D412	Mpa	4
延伸率	ASTM D412	%	300
结构	—	—	线型

东莞市兴睿新材料科技有限公司
广东省东莞市厚街镇兴胜大厦 1309 室
崔德广 13560869428
Alan.cui@xingrich.com.cn