SEBS 9557D

一、简介：

9557D 是氢化的 SBS 嵌段共聚物，主要结构为苯乙烯-乙烯/丁烯—苯乙烯的嵌段共聚物，主要为线性的三嵌段共聚物，含有低的苯乙烯含量，高的二嵌段含量，高的熔指，高溶液粘度，低的硬度。

二、特点：

9557D 含有低的苯乙烯含量，高的二嵌段含量。在胶黏剂配方里面能做到超低硬度和高弹性，超柔韧性与高延伸率，实现了超柔韧性、高弹性与加工便利性的独特平衡。适合可穿戴设备、医疗贴合及柔性电子等新兴领域的热熔型和溶剂型 SEBS 胶黏剂的使用。

三、应用：

1、热熔压敏胶
2、橡胶改性
3、溶剂型压敏胶

四、参数：

聚合物性能	试验方法	单位	数值
外观	目测	—	密实颗粒
苯乙烯含量	ASTM D5775	wt%	13
二嵌段含量	LCY-4225	wt%	30
熔融流动指数（230℃，5KG）	ASTM D1238	g/10 min	20
甲苯溶液粘度（20%，25℃）	ASTM D2196	cp	1500
挥发份	ASTM D5668	%	≤0.5
灰分	ASTM D5667	%	≤0.5
比重	—	—	0.91
硬度	ASTM D2240	Shore A	50
抗拉强度	ASTM D412	Mpa	16.5
延伸率	ASTM D412	%	700
结构	—	—	线型

东莞市兴睿新材料科技有限公司
广东省东莞市厚街镇兴胜大厦 1309 室
崔德广 13560869428
Alan.cui@xingrich.com.cn